

<p>ferroKOLOR Sp. z o.o.</p> <p>42-200 Częstochowa 93-569 Łódź ul. ks. P. Skargi 37/39 ul. Wołowa 2a (34) 36364 32 80 (42) 684-98-93</p>	<p>ferroKRYL</p> <p>Farba akrylowa wodorozcieńczalna do malowania ogrodzeń betonowych oraz innych powierzchni zewnętrznych</p>	<p>Symbol PKWiU: 24.30.11-50.16 Parametry jakościowe zgodnie z normą: PN-C-81913</p>
--	--	---

Zastosowanie: Farba akrylowa **ferroKRYL** przeznaczona jest przede wszystkim do ochronno-dekoracyjnego malowania ogrodzeń betonowych. Może być również z powodzeniem stosowana do malowania elewacji i innych powierzchni zewnętrznych, dachówki cementowej, eternitu, płyt lignocementowych a także wszelkiej galanterii betonowej.

Charakterystyka: Farba jest zawiesiną pigmentów żelazowych i wypełniaczy w dyspersji akrylowej z dodatkami środków modyfikujących i uszlachetniających. Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do betonu, dobrym kryciem oraz krótkim okresem schnięcia. Tworzy powłoki malarskie gładkie, szczelne i odporne na działanie czynników atmosferycznych. Produkowana jest w kolorach: ceglasty, czerwony tlenkowy, brązowy, grafitowy, czarny, zielony i biały.

Sposób stosowania: **ferroKRYL** najczęściej nakłada się za pomocą pędzla. Możliwe jest również malowanie za pomocą wałka lub pistoletu natryskowego. Powierzchnię do malowania należy starannie oczyścić zmywając ją wodą. Stare podłoża (porosty, mchy, łuszczące się powłoki malarskie) należy usunąć na mokro przy pomocy szczotki drucianej. Farbą należy malować dwukrotnie, dodając do pierwszego malowania 10–20% wody, odpowiednio mieszając. Malowanie tak rozcieńczoną farbą pozwoli zaimpregnować podłoże. Drugie malowanie wykonywać po 3h. Temperatura powietrza podczas prac malarskich nie może być niższa niż +5°C. Nie należy wykonywać robót w czasie opadów deszczu lub bezpośrednio przed opadami. Do mycia urządzeń malarskich należy używać wody.

Właściwości i parametry jakościowe:

Ciężar właściwy: 1,15–1,25 g/cm³

Lepkość umowna mierzona kubkiem Forda Ø4mm: 40–60 sek.

Czas schnięcia powłoki w temp. 20°C (±2): stopień I – 1h, stopień VI – 8h

Krycie jakościowe: II

Odporność na szorowanie: min. 10 000 posuwów

Wydajność z 1l: 3–8 m² (przy 2–krotnym malowaniu) w zależności od chłonności podłoża.

Okres gwarancji: 24 miesiące od daty produkcji

Wskazówki BHP i P.POŻ: Farba akrylowa jest wyrobem ekologicznym. Jest nietoksyczna i niepalna. Wszelkie zabrudzenia należy zmywać wodą. Zasznięte ślady farby usuwać przy pomocy wody z octem.

Informacje handlowe:

Opakowanie – wiaderka z tworzyw sztucznych o pojemności 5l lub inne uzgodnione z odbiorcą.

Warunki przechowywania: okres przechowywania do 24 miesięcy w temp. min. +5°C.

Uwaga: informacje i zalecenia producent podaje na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy. Należy je weryfikować w konkretnych zastosowaniach.